

VISCOM-DIGITAL - VINILI MORBIDI

Data emissione : 11/03/2010
Data ultima modifica : 04/01/2013

07469 RI-JET 50 CAST GLOSS WHITE AIRFLOW REPOSITIONABLE ASP33 GREY WKPE135 AIRFLOW

Frontale

Film vinilico bianco lucido CAST.

Tipo	Film vinilico cast
Colore e Finitura	Bianco lucido
Peso	70 g/m ² ±10% ISO-536
Spessore	50 µ ±10% ISO 534-80

Adesivo

Adesivo base solvente riposizionabile permanente con basso tack iniziale, alta adesione finale e ottima resistenza all'acqua. Eccellente adesione su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE). Ideale per decorazione auto.

Sigla	ASP33 permanente riposizionabile GRIGIO
Tipo	Permanente riposizionabile
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-20°C/+120°C
Coesione	Molto Alta
Tack	3 N/inch ²
Adesione Finale	15 N/inch

Supporto

Tipo	Kraft bipolitenata gofrata - finitura Airflow
Colore e Finitura	Bianca
Peso	135 g/m ² ±10% ISO 536
Spessore	150 µ ±10% ISO 534
Trasparenza	n.a. % DIN 53 147-64

Applicazioni

Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) e decorazione dei veicoli (per superfici piane come autobus, tram e taxi e per superfici corrugate e rivestimento automezzi).

Metodi di stampa

La serie RI-JET fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV, solvent e eco-solvent. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

36 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com