

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

PRODUTO: VINIL ADESIVO CALANDRADO TECGRAPH TC 306P MONOMÉRICO BRANCO FOSCO

Vinil adesivo calandrado monomérico branco fosco com ótima flexibilidade e conformidade para impressões com tintas base solvente, látex ou UV.
Ideal para adesivação de superfícies planas ou levemente onduladas de curto a médio prazo.

- **Descrição do produto:**

Face do material:	Filme de PVC calandrado Branco fosco - 80 μ
Adesivo:	Permanente acrílico base água
Liner:	Kraft siliconado com logo Tecgraph 140g/m ²
Durabilidade	3 anos

- **Aplicações**

Ótima flexibilidade, conformidade e excelente tack podendo ser utilizado para trabalhos comerciais em geral.

Vinil adesivo para impressão inkjet de base solvente. Projetado para equipamentos de impressão digital de pequenos a grandes formatos, mais comuns do mercado. Indicado para curtos ou médios períodos de exposição, indoor e outdoor em superfícies planas ou levemente onduladas, para áreas luminadas, evitando reflexos e brilhos indesejados como, por exemplo: Stands, Cenários, Fachadas, Vitrines, etc.

- **Propriedades físicas dos filmes não impressos:**

	Valores Médios
Filme Frontal - Tipo - Cor - Espessura - Gramatura - Encolhimento	PVC Monomérico Branco Fosco 80 microns 110g/m ² < 1%
Liner - Tipo - Cor - Espessura - Gramatura	Papel Kraft Siliconado Branco com logo Tecgraph 135 microns 140 g/m ²
Adesivo -Tipo -Temperatura min. Aplicação -Temperatura de Serviço -Coesão -Tack	Permanente acrílico base água + 10 °C - 20 °C / + 120 °C Boa Bom



- **Durabilidade:**

A durabilidade externa do filme não impresso é 2 anos quando armazenado em temperaturas de 15°C a 25°C e umidade relativa de $\pm 50\%$ na embalagem original.

A laminação do material impresso protege contra eventuais desbotamentos da cor com o passar do tempo. Este desbotamento dependerá da tinta e do material adesivo que forem utilizados.

- **Advertências gerais:**

Para assegurar a qualidade de aplicação – sempre testar a construção proposta sob circunstâncias reais antes de enviar a produção completa.

Os seguintes fatores afetarão adversamente a adesivação:

- Sujeira, poeira, óleo e superfícies anodizadas;
- Agentes liberadores de superfícies plásticas moldadas;
- Substratos com baixa energia, como: polietileno, polipropileno...;
- Aplicação abaixo da temperatura mínima ou uso fora das temperaturas médias recomendadas.

Todos os produtos Tecgraph são sujeitos ao controle de qualidade cuidadoso durante o processo de manufatura. A informação publicada a respeito dos produtos Tecgraph é baseada na pesquisa que a companhia acredita ser de confiança embora tal informação não constitua uma garantia. Por causa da variedade de uso dos produtos Tecgraph e do desenvolvimento contínuo de novas aplicações, o comprador deve considerar o desempenho do produto para cada uso pretendido, e terá de assumir todos os riscos a respeito de tal uso.. Todas as especificações são sujeitas à mudança sem observação prévia.